

Perlite italiana

Perldeck, Perlibeton, Perlical

Perldeck è perlite espansa a fine granulometria per cls leggeri. E' un inerte inorganico di origine naturale adatto all'architettura bioecologica.

Conduktivität 0,063 - 0,0876 W/mK. Perlibeton è un calcestruzzo alleggerito semi-premiscelato di perlite espansa, sabbie selezionate ed additivi per massetti alleggeriti monostrato. Conduktivität 0,20 - 0,30 W/mK. Perlical è un premiscelato in polvere di perlite espansa, cemento e speciali additivi. Genera sottofondi alleggeriti termoisolanti con conduktivität termica 0,10 W/mK).

Corsico Mi

