



Perlite espansa a finissima granulometria, naturale, atossica, inerte, leggera, termoisolante, non combustibile, ottenuta con un processo di espansione termica di una varietà specifica di roccia vulcanica effusiva.

Extralit® è costituito dalla polvere micronizzata estratta dai filtri dopo il processo di espansione delle varie granulometrie di perlite espansa.

L'uso di materie prime selezionate all'origine ed il procedimento di espansione termica con bruciatori a metano consentono di ottenere un prodotto inorganico e stabile.

Extralit resiste agli attacchi biologici e non presenta fenomeni di degrado o di marcescenza, anche dopo lunghi periodi di conservazione.

Extralit® può essere utilizzato nell'alleggerimento dei manufatti, come carrier per i mangimi degli animali, nel trattamento inertizzante di fanghi, idrocarburi e in discariche.

Trattandosi di un prodotto di filtrazione, Extralit® può contenere ridottissime dosi di polimeri utilizzati nel trattamento a caldo dei prodotti siliconati e piccolissime percentuali di particelle di frazioni granulometriche superiori. Nel caso sia richiesto un prodotto esente da tali componenti, dovrà essere fatta specifica domanda.

Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto
Granulometria
Densità a caduta libera
Densità compattata
Colore
Conduktività termica
Reazione al fuoco
Calore specifico
Punto di fusione
pH
Solubilità

solido granulare

0 ÷ 125 µm nominali (metodo laser)

Nota: il materiale può presentare una frazione granulometrica fino 1 mm

140 ÷ 150 kg/m³ +/-15%

160 ÷ 180 kg/m³ +/-15%

bianco

0,054 W/mK

Classe A1 – non combustibile (D.M. 10.3.2005)

837 J/Kg°K

1.200°C

6,5 ÷ 7,5

- insolubile in acqua, in acidi organici e minerali, a basse ed alte temperature
- solubile in alcali forti, a seconda della temperatura e del tempo di contatto ed in acido fluoridrico

Composizione chimica materia prima

Silice	SiO ₂	74 ÷ 78%
Ossido di alluminio	Al ₂ O ₃	11 ÷ 14%
Ossido di ferro	Fe ₂ O ₃	0,5 ÷ 1,5%
Ossido di sodio	Na ₂ O	3 ÷ 6%
Ossido di potassio	K ₂ O	2 ÷ 4%
Ossido di calcio	CaO	1 ÷ 2%
Ossido di magnesio	MgO	0 ÷ 0,5%

Confezionamento

- sacconi di tessuto da 3 m³ (1 m³ su richiesta), misurati a caduta libera.

Immagazzinamento

- sfuso: caricato in camion-cisterna

Extralit® non ha scadenza e presenta un'ottima stabilità all'immagazzinamento.

Marcatura CE

Extralit® è marcato CE secondo la norma UNI EN 13055-1: 2003 "Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte".

Qualità

Extralit è prodotto in regime di controllo qualità e pertanto tutte le operazioni che regolano la produzione seguono specifiche procedure standardizzate e sono riportate nei manuali redatti in accordo con la norma UNI EN ISO 9001.

I macchinari, le strumentazioni di controllo e le materie prime vengono costantemente controllate durante il ciclo produttivo.

Marzo 2015



Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche e sui metodi di applicazione del materiale descritto. I dati tecnici riportati sono relativi a valori medi di produzione e soggetti quindi a periodica revisione.
Perlite Italiana si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune; è pertanto interesse dell'utilizzatore verificare di essere in possesso della versione aggiornata della scheda.

ST 10 00.10 1/2



Alzaia Trento, 7 - 20094 Corsico (Mi) - Italia
tel. +39 02 4407041 fax. +39 02 4401861
www.perlite.it info.com@perlite.it